

PROFI PORETEC WTA KIEGYENLÍTŐ VAKOLAT

Termékkód 3570,
3580
Állapot 05/2018

Termék:	Kiegyenlítő vakolat és/vagy sótároló réteg nedves, sótartalmú falazatoknál	
Alkalmazás:	Bel-és kültérben, nedves, sótartalmú falazatokhoz.	
Tulajdonságok:	Gépi kiegyenlítő vakolat és/vagy sótároló réteg kiváló páraáteresztő képességgel, fagybiztos, a PROFIL WTA Felújító rendszer terméke.	
Műszaki adatok:	Összetétel:	Cement, Perlit, mészkőhomok 0–4 mm, adalékok
	Anyagigény:	kb. 13 kg/m ² /cm
	Min. vastagság:	10 mm (WTA-Irányelvek alapján)
	Nyomószilárdság:	kb. 3,5 N/mm ²
	Szárazanyagúsúség:	kb. 1.600 kg/m ³
	Porozitás:	> 45 Volums-%
	Páradiff.ellenállási szám μ:	kb. 18
	Hővezetési tényező λ:	kb. 0,7 W/m·K
	Vízigény:	kb. 8,5 liter tiszta víz/zsák
Normák:	ÖNORMEN B 3345, B 3346 és EN 998-1 (R-CS II), WTA 2-9-04/D, ÖAP-Feldolgozási irányelvek	
Feldolgozás-technika:	<p>A régi vakolatot a látható sérült felület alatt min. 50 cm-re le kell verni. A fugákat 2 cm mélyen ki kell kaparni. Végezetül a felületet nagynyomású levegővel portalanítani kell ill. megfelelően ki kell szárítani. A nagyobb mélyedéseket külön munkafolyamatban új téglával vagy habarccsal ki kell javítani.</p> <p>+5 °C alatt (alapfelület és levegő!) alapvetően vakolási munkát végezni nem lehet.</p> <p>Tapadáselősegítőként PROFIL Porettec WTA Gúzolót (száradási idő min. 3 nap) féltakarásban hordjunk fel.</p> <p>Bekeverés: PROFIL Porettec WTA Kiegyenlítő vakolatot kézi feldolgozásnál szabadesésű keverőben tiszta vízzel keverjük be (3 percnél hosszabb ideig ne keverjük). Vakológépes felhordás Air-Mix-keverőcső használatával a legjobb megoldás.</p> <p>.</p> <p>Munkatechnika: A PROFIL Porettec WTA Kiegyenlítő vakolatot min. 10 mm vastagságban hordjuk fel és a felületét vízszintesen durvítjuk fel. Száradási idő (mm-enként 1 nap) tartjuk be. 25mm-nél vastagabb vakolatok többretegű rétegeképést igényelnek A második vakolatréteget min. 15mm vastagságban hordjuk fel és dörzsöljük el.</p> <p>Ha finomabb felületi struktúrát szeretnénk, akkor a második réteget is durvítjuk fel és a fent megjelölt száradási időt tartjuk be.</p>	

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Végezetül bármilyen PROFI-fedővakolatot fel lehet hordani záróvakolatként.

A fedővakolatoknak a WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek kell lennie és ennek az előírásnak meg kell felelnie: $\mu \cdot s < 0,20 \text{ m}$

Javaslat: Egy jól funkcionáló felújítórendszerhez elengedhetetlen, hogy az egyes munkafázisok között a szükséges száradási időket betartsuk.
Hogy a vakolatrétegek alatti jó tapadást elérjük, a vízszintes feldurvítás (seprűvel vagy vakolófésűvel) elengedhetetlen.

Profi szolgáltatásunkhoz tartozik, hogy a felületekből és a vakolatokból mintát veszünk és írásos felújítási javaslatot teszünk.

Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap

Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés.

Szállítási forma: zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap
Siló

Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható

Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap