

## PROFI MP2 Glettvakolat 0,8 MM

Termékkód 1350, 1360  
Állapot 12/2018

<b>Termék:</b>	<b>Gipsz-mészgépi beltéri vakolat</b>	
<b>Alkalmazás:</b>	Beltéri helyiségekben és vizes helyiségekben W3 igénybevételi osztályig. Csempézés alá csak feltételesen használható.	
<b>Tulajdonságok:</b>	Egyrétegben feldolgozható gipsz-mész gépi glettvakolat. Ideális alapvakolat festés, tapétázás alá.	
<b>Műszaki adatok:</b>	<b>Összetétel:</b>	mészhidrát, Stukk gipsz, Perlit, mészkőhomok 0–0,8 mm, adalékok
	<b>Anyagigény:</b>	kb. 11,0 kg/m <sup>2</sup> /cm
	<b>Felhordási vastagság:</b>	fal: min. 10 mm, mennyezet: min. 8 mm
	<b>Nyomószilárdság:</b>	> 2,0 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Hajlítószilárdság:</b>	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>
	<b>Szárazanyag-sűrűség:</b>	kb. 1.300 kg/m <sup>3</sup>
	<b>Páradiff.ellenállási szám:</b>	μ = kb. 11
	<b>Hővezetési tényező:</b>	λ = 0,60 W/mK
	<b>Vízigény:</b>	kb. 13,0 liter tiszta víz/zsák
<b>Normák:</b>	Európai Norma EN 13279-1 (B2/50/2), ÖNORM B 3346, B 3407 és ÖAP-Feldolgozási irányelvek.	
<b>Feldolgozás-technika:</b>	A vakolat alapnak száraznak, pormentesnek, teherbírónak, egyenes felületűnek (ÖNORM DIN 18202 szerint), nedvszívónak, sókivirágzás- és fagymentesnek kell lennie. (+5 °C alatt (alapfelület, anyag, levegő is!) nem szabad az anyaggal dolgozni).	
	A vakolási munkák megkezdése előtt a felületet meg kell vizsgálni. Az alábbi kiegészítő intézkedések szükségesek lehetnek, az alkalmazási előírásoknak megfelelően (ÖN B 3346):	
	<u>Tégla</u>	nem szükséges (igény esetén PROFI Kiegyenlítő)
	<u>Pórusbeton és mészkőhomokkövek</u>	alapozás (PROFI Kiegyenlítő)
	<u>Beton, könnyűbeton</u>	tapadóhíd (PROFI Putzkontakt)
	<u>Faforgács-lapok</u>	Nem szükséges
	<u>Faforgács-hőszigetelő lapok (egyrétegű)</u>	5,0 cm-nél vastagabb lap esetén PROFI Előfröcskölő szükséges (száradási idő min. 3 hét)
	<u>Faforgács-hőszigetelő lapok (kettő-háromrétegű)</u>	behálózott PROFI Ágyazóhabarcs (lyukszélesség kb. 9 x 9 mm)
	<u>Fagyapot-hőszigetelő lapok (egyrétegű)</u>	5,0 cm-nél vastagabb lap esetén PROFI Előfröcskölő szükséges (száradási idő min. 3 hét)

# Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Fagyapot-hőszigetelő lapok  
(kettő-háromrétegű)

behálózott PROFI Ágyazóhabarcs  
(lyukszélesség kb. 9 x 9 mm)

Könnyszerkezetes  
építmények

behálózott PROFI Ágyazóhabarcs  
(lyukszélesség kb. 9 x 9 mm) falon,  
beágyazott üvegszövetháló mennyezeten

## Bekeverés:

PROFI MP2 Glettvakolat 0,8 mm bármilyen vakológéppel bekeverhető.

## Munkatechnika:

A felhordás után H-léccel elegygetni, majd a megszilárdulás után a még meglévő egyenetlenségeket kijavítani (megvágás), végezetül a felületet filcesíteni és glettelni kell. A feldolgozást kizárólag egy rétegben lehet elvégezni („frisset a frissre”). Biztosítjuk az egyenetles, folyamatos száradást, hogy elkerüljük egy rossz nedvszívású, üveges felület kialakulását.



PROFI MP2 Glettvakolat 0,8 mm **natureplus**- minősítéssel rendelkezik, amellyel ökológiai építőanyagok besorolást kapott. A lakóépületek energiatanúsítvány kiadásánál NÖ-ban plusz pontot jelent az MP2 használata.

## Javaslat:

Standard-felületminőség **Q2**.

Lefolyóval rendelkező padlófelületek (pl. padlószintes, épített zuhanytálca) W4 igénybevételi osztályba tartozik, ehhez ne alkalmazzunk gipszvakolatot.

Falfűtésre alkalmazható a gipszvakolat, amennyiben a víz hőmérséklete nem haladja meg a 40°C-ot. Ügyeljünk a vakolat utólagos átnedvesedésére, pl. estrich alkalmazásánál. **Semmilyen cementes anyagot** ne használjunk az elektromos vezetékek rögzítésénél.

**Hulladékkezelés:** Lásd Biztonságtechnikai adatlap

**Minőségbiztosítás:** Saját gyártásközi termékellenőrzés

**Szállítási forma:** zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap  
Siló

**Tárolás:** Száraz helyen, raklapon lefóliázva legalább 6 hónapig eltartható.

**Biztonsági adatok:** Lásd Biztonságtechnikai adatlap